



## Castrol EDGE Longlife II 0W-30

Castrol EDGE - Свобода мощности

### Описание

Моторные масла Castrol EDGE с технологией *Fluid Strength Technology™* - это наиболее современная линейка моторных масел Castrol, эффективно снижающая площадь контакта металлических поверхностей в широком диапазоне скоростей и нагрузок. Благодаря инновационной технологии *Fluid Strength Technology™* моторное масло Castrol EDGE обладает исключительной прочностью масляной пленки. Ее уникальные свойства позволяют снизить потери на трение, в результате чего двигатель работает с максимальной эффективностью во всех режимах.

Castrol EDGE снижает потери на трение и увеличивает производительность двигателя.

### Применение

Castrol Edge Longlife II 0W-30 одобрено к использованию в автомобилях VW Group, требующих смазочные материалы спецификаций VW 506 01 класса вязкости SAE 0W-30, включая автомобили с увеличенными интервалами сервисного обслуживания (без сажевых фильтров DPF).

Castrol Edge Longlife II 0W-30 особенно рекомендовано для двигателей R5 TDI и V10 TDI, автомобилей Volkswagen Phaeton и Volkswagen Touareg до 2006 года выпуска (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

### Преимущества

Castrol Edge Longlife II 0W-30:

- Способствует повышению производительности двигателя;
- Препятствует образованию отложений, способствует повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора;
- Обеспечивает максимальную защиту двигателя при различных условиях эксплуатации, обладает отличной производительностью при низких температурах;
- Поддерживает максимальную производительность даже при высоких нагрузках;

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol EDGE Longlife II 0W-30
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.843
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	9.8
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	55
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	167
Динамическая вязкость, CCS при -30°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	3500
Динамическая вязкость, CCS при -35°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6000
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	200
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.26

## Спецификации

VW 506 01

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol EDGE Longlife II 0W-30

21 Aug 2017

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)