



RAVENOL VSW SAE 0W-30 (арт. 1111106)

RAVENOL VSW SAE 0W-30 - полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto для дизельных двигателей с и без турбонаддува и непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Увеличивает срок службы сажевого фильтра, благодаря снижению концентрации твердых частиц в выхлопных газах. Уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу. Обеспечивает надежное смазывание и высокую защиту двигателя.

Применяется для всех двигателей автомобилей концерна VW (кроме R5 и V10-TDI двигателей, оснащенных насосом-форсункой с и без сажевого фильтра DPF (например, Phaeton и Touareg), с и без удлиненного интервала замены.

Соответствует спецификациям: ACEA C3

Одобрено производителями техники: VW 504 00/507 00

Применение RAVENOL VSW SAE 0W-30 обеспечивает:

- Прекрасную текучесть благодаря специальному комплексу присадок
- Отличную защиту двигателя после холодного запуска и при тяжелых условиях
- Быстрое смазывание всех частей двигателя, даже при температуре 35°C
- Прочную масляную пленку при температуре масла 150°C
- Лучшую защиту от износа и максимальную чистоту двигателя при одновременном снижении расхода топлива
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм²/с	12	DIN 51562
Вязкость при -35°C	мПа*с	5565	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	мм²/с	60,8	DIN 51562
Динамическая вязкость	мПа*с	14800 (при -40°C)	ASTM D4684
Индекс вязкости		197	DIN ISO 2909
Испаряемость по НОАК	%	9	ASTM D5800/b
Общее щелочное число	мг КОН/г	7,6	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	846	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	0,63	DIN 51575
Температура вспышки	°C	234	DIN ISO 2592
Температура застывания	%	-60	DIN ISO 3016
Цвет		коричневый	

Дата документа: 07.09.2017